

Granulats : 662/3 SABLE 0/4 CC BALDERSHEIM
Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme											Catégorie	
	0	4	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043										
	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	ECs	W	
Etendue e	6						20	10					
V.S.S.+U	15.0						75	100					
V.S.S.	13.0						71	98					
V.S.I.	7.0						51	88	98	100	35		
V.S.I.-U	5.0						47	86	97	100			
Ecart-type max	1.82						6.06						

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5.6	8	ECs	W
Maximum	10.9	12.0	21	24	31	44	67	96	100	100	41	5.0
Xf+1.25xEcart-types	10.6	11.9	21	24	30	44	65	94	100	100	41	4.2
Moyenne Xf	9.5	10.6	19	21	27	39	60	92	100	100	40	2.9
Xf-1.25xEcart-types	8.5	9.4	16	18	23	35	55	90	100	100	39	1.6
Minimum	7.7	8.7	14	17	20	30	52	89	100	100	39	1.7
Ecart-type	0.86	0.97	2.2	2.3	2.8	3.6	3.8	1.8	0.0	0.0	1.0	1.00
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	4	15

