

Granulats : 662/3 SABLE 0/4 CC BALDERSHEIM
Péetrographie : Alluvionnaire-Silico-Calcaire
Elaboration : Concassage - Criblage
Usage : Enrobés (Art.8)

Partie contractuelle
 Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 4

Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043

a Ang 1

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	D/2	D	1.4D	2D	ECs	W
Etendue e	6						20	10				
V.S.S.+U	15.0						77	100				
V.S.S.	13.0						73	98				
V.S.I.	7.0						53	88	98	100	35	
V.S.I.-U	5.0						49	86	97	100		
Ecart-type max	1.82						6.06					

Partie informative
 Résultats de production

	0.063	0.08	0.25	0.315	0.5	1	2	4	5.6	8	ECs	W
Maximum	11.4	12.9	23	26	34	48	71	96	100	100	43	5.1
Xf+1.25xEcart-types	11.0	12.1	22	25	32	46	69	96	100	100	43	3.7
Moyenne Xf	9.9	11.0	20	23	29	42	64	94	100	100	41	2.5
Xf-1.25xEcart-types	8.8	9.8	18	20	26	38	59	92	100	100	39	1.4
Minimum	7.9	9.0	16	18	23	35	56	91	100	100	39	1.5
Ecart-type	0.89	0.92	1.7	2.0	2.5	3.4	4.0	1.5	0.0	0.0	1.0	0.90
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15

